

Clear 3000 Fast Antiscratch è un trasparente 2K estremamente veloce in asciugatura, perfetto per pannelli e piccole riparazioni. La Velocità e l'aspetto sono i principali vantaggi. Progettato per applicazioni sia in cabina di verniciatura che nella zona di preparazione. A differenza di altri trasparenti nel mercato Clear 3000 Fast Antiscratch è fuori polvere in 5 minuti a 20°C e pronto da lucidare dopo solo 3 ore a 20°C. L'eccellente velocità e brillantezza contribuiscono a migliorare l'efficienza e la produttività, senza compromessi per quanto riguarda la qualità.

RAPPORTO DI MISCELA



2	Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch
1	Dynacoat (Flexi) Hardeners Fast / Medium
10-20%	Dynacoat Thinners



ASTA DOSATRICE

Asta dosatrice Dynacoat
Nr. 1



ATTREZZATURA

Impostazioni aerografo:
1.2-1.4 mm

Pressione di applicazione:
2.0-4.0 bar*

*vedere manuale del costruttore



APPLICAZIONE

2 x 1 mani
Prima applicare una mano vicina e distesa
Successivamente applicare una mano piena



APPASSIMENTO

Tra le mani	3 - 5 minuti a 20°C
Prima dell'essiccazione	3 - 7 minuti a 20°C



ESSICCAZIONE

	20°C	60°C
Dynacoat (Flexi) Hardeners	2-3 ore	8 minuti



PROTEZIONE

Usare le protezioni respiratorie idonee.
AkzoNobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate

**PRODOTTI E
ADDITTIVI****Catalizzatori**

Dynacoat Hardener Fast /Medium
 Dynacoat Flexi Hardener Fast / Medium

Diluenti

Dynacoat Thinner Fast
 Dynacoat Thinner Medium

**SUPPORTI
RICOPRIBILI**

Basi opache all'acqua e a solvente e vernici originali correttamente preparate

MISCELAZIONE

2 Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch
1 Dynacoat (Flexi) Hardeners
10-20% Dynacoat Thinner
Usare l'asta dosatrice N. 1

**PREDISPOSIZIONI
DELL'AEROGRAFO/
PRESSIONE
D'APPLICAZIONE**

Serbatoio a caduta 1.2-1.4 mm 2-4 bar*
 *vedere manuale costruttore

APPLICAZIONE

Applicare una mano vicina e distesa rispettando un appassimento di 5-7 minuti a 20°
 Successivamente applicare una mano piena e distesa rispettando un appassimento di
 5-7 minutes a 20°C prima dell'essiccazione.

POT-LIFE

3 ore a 20°C

**TEMPO DI
ESSICCAZIONE**

Secco maneggiabile	20°C	60°C
Dynacoat (Flexi) Hardeners Fast/Medium	2-3 ore	8-20 minuti

INFRAROSSI

Secco maneggiabile 4 minuti bassa potenza 6 minuti alta potenza

LUCIDABILITÀ

Pronto da lucidare dopo un'ora di raffreddamento a temperatura ambiente.

SPESSORE DEL FILM	Per mano Applicazione raccomandata (2 mani):	20-25 µm 40-50 µm
RESA TEORICA	Con miscela pronta all'uso e spessore del film secco di 1 µm	± 321 m ² /litro
	<i>Il consumo pratico di materiale dipende da molti fattori come per esempio la forma dell'oggetto da verniciare, il tipo di superficie, il metodo e le circostanze in cui si applica.</i>	
LAVAGGIO STRUMENTI	Usare Guncleaner o diluente nitro	
STOCCAGGIO	Il tempo di stoccaggio si riferisce al prodotto conservato chiuso e a 20°C. Evitare gli sbalzi di temperatura. Shelflife: 2 anni a 20°C.	
VOC	Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 582 g/litro	

AkzoNobel Coatings spa
Via Silvio pellico 8,
22100 Como
Tel: 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel .

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com