

Dynacoat Clear 6000 HS AS è una vernice trasparente di prima classe con un aspetto fantastico e caratteristiche di distensione e rapidi tempi di essiccazione, un prodotto per risultati professionali. Si tratta di un multi uso che può essere applicato su basi opache all'acqua ed a solvente per le piccole e grandi riparazioni in varie condizioni. Due mani sono sufficienti per un risultato eccellente. Dynacoat Clear 6000 HS AS è molto facile da applicare e lucidare.

RAPPORTO DI MISCELA



2	Dynacoat Clear 6000 HS AS
1	Dynacoat Flexi Hardeners
10-20%	Dynacoat Thinners



ASTA DOSATRICE

Utilizzare l'asta dosatrice
 Nr. 1



ATTREZZATURA

Impostazioni aerografo: 1.2-1.4 mm
 Pressione di applicazione: 2.0-4.0 bar*

*vedere manuale del costruttore



APPLICAZIONE

2 x 1 mani
 Prima applicare una mano vicina e distesa, seguita, dopo l'appassimento, da una mano piena.



APPASSIMENTO

Tra le mani 5 - 10 minuti a 20°C
 Prima dell'essiccazione 5 - 10 minuti a 20°C



ESSICCAZIONE

	20°C	60°C
Dynacoat (Flexi) Hardeners	4 ore*	15 minuti*

*l'essiccazione è relativa al tipo di catalizzatore usato



PROTEZIONE

Usare le protezioni respiratorie idonee.
 AkzoNobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate

**PRODOTTI E
ADDITTIVI****Dynacoat Clear 6000 HS AS****Catalizzatori**

Flexi Hardener Fast
Flexi Hardener Medium
Flexi Hardener Slow

Diluenti

Dynacoat Thinner Fast
Dynacoat Thinner Medium
Dynacoat Thinner Slow

**SUPPORTI
RICOPRIBILI**

Basi opache all'acqua e a solvente e finiture essiccate e carteggiate

MISCELA

2 Dynacoat Clear 6000 HS AS
1 Dynacoat Flexi Hardeners
10-20% Dynacoat Thinners
Usare l'asta dosatrice N. 1

	Serbatoio a caduta	Regolazione aerografo	Pressione di utilizzo
		1.2-1.4 mm	2-4 bar* *vedere manuale costruttore
APPLICAZIONE	Applicare una prima mano vicina e distesa rispettando un appassimento di 5-10 minuti a 20°C (dipendente dal catalizzatore e diluente) Successivamente applicare una mano piena rispettando un appassimento di 5-10 minuti a 20°C prima della cottura (questi tempi sono influenzati dalle condizioni applicative)		
POT-LIFE	Con Dynacoat Flexi Hardeners		3 ore a 20°C
TEMPI DI ESSICCAZIONE	Secco maneggiabile **dipendente dal tipo di catalizzatore usato	20°C 4-12 ore	60°C 15-45 minuti**
INFRAROSSI	Secco maneggiabile	4 minuti a bassa potenza	8 minuti ad alta potenza
LUCIDABILITÀ	Pronto da lucidare dopo un'ora di raffreddamento.		
SPESSORE DEL FILM	Per mano		20-30 µm
	Applicazione raccomandata (2 mani):		45-60 µm

RESA TEORICA Con miscela pronta all'uso e spessore del film secco di 1 µm ± 354 m²/litro

Il consumo pratico di materiale dipende da molti fattori come per esempio la forma dell'oggetto da verniciare, il tipo di superficie, il metodo e le circostanze in cui si applica.

**LAVAGGIO
STRUMENTI** Pulire le attrezzature subito dopo l'uso con solventi di lavaggio.

STOCCAGGIO Il tempo di stoccaggio si riferisce al prodotto conservato chiuso e a 20°C.
Evitare gli sbalzi di temperatura.
Shelflife: 4 anni a 20°C.

VOC Il VOC contenuto di questo prodotto pronto all'uso è 559 g/liter

AkzoNobel Coatings spa
Via Silvio pellico 8,
22100 Como
Tel: 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel .

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com