

Prodotto dedicato alla pulizia e allo sgrassaggio delle finiture esistenti, incluse le termoplastiche acriliche al fine di eliminare residui di grassi, olii, cere, siliconi, sabbia, etc. É inoltre indicato per la pulizia di primer, isolanti e fondi prima della verniciatura.

**SGRASSAGGIO**

Dynacoat Uni Degreaser

**PROTEZIONE**

Usare le protezioni respiratorie idonee.

AkzoNobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura.

COMPOSIZIONE

Una miscela di speciali solventi

ADATTO PER

Pulizia e sgrassaggio di:
Acciaio nudo
Acciaio zincato
Alluminio
Parti in plastica
Primer, isolanti e fondi
Tutte le finiture esistenti incluse termoplastiche acriliche

**PREPARAZIONE
DELLA SUPERFICIE**

Utilizzare un panno bagnato con Dynacoat Uni Degreaser e pulire /sgrassare strofinando la superficie.
Successivamente prendere un panno pulito ed asciugare la superficie

Nota: per evitare formazione di condensa con sgrassante a solvente non utilizzare a temperature tra 16° e 25°

STOCCAGGIO

4 anni

VOC**2004/42/II B(d)(420)(418)**

Il valore limite imposto dalla direttiva europea per questa tipologia di prodotti pronti all'uso (categoria: IIB.d) è di massimo 850 g/litro.

Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo di 754 g/litro.

AkzoNobel Coatings spa
Via Silvio pellico 8,
22100 Como
Tel: 031 345 111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel .

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com